

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

# at coverfloor sport

recubrimiento acrílico para pavimentos deportivos

Pintura acrílica monocomponente de altas prestaciones. Especialmente diseñada para pavimentos deportivos.

- Terminación de pavimentos deportivos drenantes o impermeables (especial para pistas de tenis y frontones, carril bici, paseos).
- Accesos a edificios públicos, viviendas, aceras, isletas, etc.
- Terminación de fachadas, revestimientos y decoración de interiores, tanto de viviendas como de edificios industriales y deportivos.
- Aplicable sobre gran variedad de pavimentos: cemento, hormigón, revestimientos de alquitrán, arcilla expandida, yeso, suelos de madera, etc.



# at coverfloor sport

recubrimiento acrílico para pavimentos deportivos

## FICHA TÉCNICA

• Densidad:	1.42 kg/ litro aprox.
• Temperatura del soporte	
mínima:	+10 °C
máxima:	+24 °C
• Disolvente:	agua.
• Pigmentos:	de máxima resistencia a la intemperie.
• Color:	verde frontón, rojo tenis, blanco.
• Brillo:	satinado.
• Peso específico:	1,3 Kg./litro.
• Viscosidad stormer 25 °C:	115 KV. +-5
• Secado a 25 °C:	15 minutos fuera de polvo. 1 hora seco. 12 horas duro.
• Tacto:	Ligeramente áspero
• Transitabile:	7 días

## PROPIEDADES

Es una pintura decorativa en dispersión acuosa de un solo componente a base de copolímeros acrílicos que presenta un acabado satinado de altas prestaciones respetando las propiedades inherentes del soporte.

- Elevada resistencia.
- Alto poder de cobertura.
- Elevada resistencia a manchas, aceites y grasas.
- Aplicación sencilla y rápida.
- Fácil limpieza.
- Estable a la intemperie.
- Evita la aparición de verdín.
- Muy buena resistencia al agua jabonosa o detergente de limpieza.

## CONSUMO

Aprox. de 125 a 250 gr/m<sup>2</sup> en dos capas en función de la rugosidad del soporte.

## PRECAUCIONES DE USO

S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
S-29 NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE

## MODO DE EMPLEO

- 1 La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón, deberá estar limpia, seca (hormigones 28 días de secado, alquitrán 15-30 días de secado), sin grasas ni restos de obra y libre de polvo.
- 2 Aplicación: La aplicación podrá realizarse con brocha, rodillo o pistola "airless".
  - Antes de la utilización del producto agitarlo suavemente hasta conseguir una textura homogénea.
  - Para aplicar la primera mano diluir AT COVERFLOOR SPORT al 10 % con agua. La segunda capa, debe realizarse sin diluir o diluyendo como máximo al 5% de agua, y nunca antes de transcurridas 5 - 6 horas desde la primera capa.
  - Para aplicación a pistola se recomienda dar 3 capas cruzadas con una disolución del 15 % de agua.
  - La limpieza de manos y utensilios debe realizarse antes de que el producto haya secado y puede hacerse con agua.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVERFLOOR SPORT se presenta en envase hermético homologado de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de Productos Químicos. Puede almacenarse durante 8 meses aprox. en el envase original cerrado entre 5 °C y 30 °C en lugar seco.

