

PRODUCTOS INDUSTRIALES

at pol activator

activador de superficies poliuretánicas

Imprescindible para reactivar pavimentos poliuretánicos viejos, pavimentos en los que se haya dejado pasar más tiempo de secado –o entre capas– del aconsejado o antes del repintado. Alternativa inmejorable al lijado o decapado de la superficie.

- Repintado de superficies pintadas con pinturas de poliuretano
- Realización de capas de mantenimiento de poliuretanos sobre poliuretano
- IMPER STEP INCOLORO
- COVERFLOOR REX COLOR
- COVERFLOOR REX TONO
- Y otros productos de poliuretano

MODO DE EMPLEO

- 1 El producto deberá aplicarse directamente sobre el propio poliuretano limpio y seco.
- 2 Aplicar o extender una ligera capa humedeciendo el soporte sin llegar a saturarlo (como si pretendiéramos realizar un fregado con poca agua). Para aplicaciones en superficies grandes puede resultar útil el uso de una fregona de color blanco para extender el producto de forma cómoda y homogénea.
- 3 Una vez extendido el producto esperar a su evaporación, 45min. aproximadamente. Una vez seco puede procederse a la aplicación del nuevo tratamiento poliuretánico o al repintado con total tranquilidad y seguridad de funcionamiento.

RECAUCIONES DE USO

- R-10 INFLAMABLE
R-20 NOCIVO POR INHALACIÓN
S-43 EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR POLVO EXTINTOR, CO₂ EN CASO DE INCENDIO MAS GRAVE ESPUMA RESISTENTE AL ALCOHOL Y AGUA PULVERIZADA, NO USAR CHORRO DIRECTO DE AGUA
- S-60 ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO PRODUCTOS PELIGROSOS.



Xi - Irritante

at matestep

pasta matificante para pinturas de poliuretano

- Matifica barnices de poliuretano
- Pinturas y pavimentos de poliuretano
- Pinturas impermeabilizantes coloras e incoloras de poliuretano
- Aspecto mate de pinturas sin brillos ni reflejos

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	Masa gelatinosa
• Color:	Blanco
• Olor:	Característico
• Proporción de la mezcla:	10% al 50%

MODO DE EMPLEO

- 1 Según el acabado deseado añadir la cantidad de AT MATESTEP a la pintura de poliuretano elegida.
- 2 Mezclar con punta helicoidal y taladro a bajas revoluciones durante 5 minutos.
- 3 El producto matificante deberá aplicarse únicamente a la última capa.
- 4 Debe tenerse en cuenta que el producto no utilizado perderá sus cualidades pasadas 8 horas.

PROPIEDADES

AT MATESTEP está especialmente formulado para, según la proporción empleada, anular el brillo hasta dejar con aspecto mate la pintura.

En pinturas impermeabilizantes de poliuretano como AT IMPER STEP INCOLORO con una mezcla al 50% con AT MATESTEP la capa será casi imperceptible y se anulará el "efecto mojado" sobre los soportes absorbentes.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT MATESTEP se sirve en envases de 2,5Kg. - 7,5Kg. homologados para contener este tipo de productos. Puede conservarse hasta 12 meses en su envase original cerrado.

DOSIFICACIÓN

Dependerá del efecto de matificación deseado: a una mayor proporción de AT MATESTEP se corresponderá un mayor efecto matificante. Deberá ser de 10% - 50%.

at imprimación masidil

imprimación especial para masillas de poliuretano

Imprimación especial para promover el correcto anclaje de las masillas de poliuretano sobre cualquier tipo de soporte. Para ampliar información consulte con nuestro departamento técnico.