

IMPERMEABILIZANTES

at humiflex

mortero impermeabilizante flexible monocomponente para humedades en interiores especial para usar con el Sistema Humistop 5h

Mortero impermeabilizante permeable al vapor de agua aplicable sobre superficies mojadas. Para el tratamiento, con el Sistema Humistop 5h de superficies atacadas por la humedad o mojadas

- Paredes con humedad capilar
- Soportes con riesgo de pequeños movimientos
- Presiones positivas y negativas
- Sótanos, garajes
- Fosos de ascensor
- Depósitos de agua
- Aplicable sobre hormigón, mampostería, mortero



IMPERMEABILIZANTES

at humiflex

mortero impermeabilizante flexible monocomponente para humedades en interiores especial para usar con el Sistema Humistop 5h

FICHA TÉCNICA

• Tiempo final de fraguado:	2-4h.
• Resistencia a la tensión:	18 MPa
• Elongación a la rotura:	34%
• Absorción de agua:	4.4%
• Resistencia a la rotura:	0.72 N/mm ²
• Temperatura mínima de aplicación:	5°C
• Temperatura máxima de aplicación:	30°C
• Caducidad:	12 meses
• Agua de amasado:	3.3 litros por 15kg de mortero.

PROPIEDADES

AT HUMIFLEX es un mortero impermeable permeable al vapor de agua formulado en base cementosa sin disolventes que presenta una excelente adhesión incluso sobre superficies mojadas.

Proporciona una capa impermeabilizante flexible que absorbe pequeñas fisuras.

De alto rendimiento y monocomponente resulta de sencilla aplicación.

No produce eflorescencias y posee propiedades hidrofílicas.

Para presiones de agua negativas y positivas. Se amasa con agua.

CONSUMO

El consumo puede variar en función de la tipología de la superficie pudiendo variar entre 0.9 y 1.2 kg/m² por capa, siendo necesario aplicar 3 capas para completar de forma correcta el Sistema Humistop 5h.

El consumo total final será de aprox. 3,5 kg/m²

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar con temperaturas ambientales inferiores a 5°C o si se espera un descenso por debajo de este valor en las 24 horas siguientes.

No aplicar sobre soportes helados.

Evitar aplicar a pleno sol y/o con condiciones ventosas.

R36/37/38 IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
R43 POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTACTO CON LA PIEL

S25 EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATAMENTE CON AGUA Y ACÚDASE AL MÉDICO

S37 ÚSENSE GUANTES ADECUADOS

MODO DE EMPLEO

- 1 La superficie a tratar debe estar limpia y estructuralmente sólida. Debe eliminarse cualquier material extraño como pinturas, defectos superficiales, cementos, aceites y otros contaminantes que puedan afectar negativamente a la adhesión.
- 2 La superficie debe prepararse rociando con chorro de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. El polvo y las partículas derivadas de la preparación deben limpiarse con agua.
- 3 Las fisuras y/u hormigón dañado pueden repararse con AT MOREPAR.
- 4 Antes de la aplicación se humedecerá la superficie para controlar la pérdida prematura de agua y la succión, pero no deben quedar charcos en la superficie.
- 5 Mezclar el producto con batidora de hélice a bajas revoluciones, hasta alcanzar una cremosidad consistente y sin grumos que soporte el peso de una brocha.
- 6 No mezclar mas de la cuenta.
- 7 Aplicar con brocha o rodillo en capas cruzadas para garantizar una capa continua sin puntos débiles.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar a cubierto sin contacto con el suelo en lugar seco. Proteger de la humedad y la helada.

Puede almacenarse hasta 12 meses en su envase original debidamente cerrado.



AT HUMIFLEX está especialmente diseñado para su uso en el SISTEMA HUMISTOP 5h



Xi - Irritante