



Roger de Lluria 95, 5º 1ºB
08009 Barcelona
Telf. 902 30 40 30
Fax. 932 15 30 09
info@arcotechnologies.com
www.arcotechnologies.com

FICHA TÉCNICA PROVISIONAL

AT COVERFLOOR EPOXI H2O

DESCRIPCIÓN

Pintura epoxi acuosa en emulsión para aplicaciones sobre zonas con niveles de humedad ligera. Apta para el pintado de superficies sanitarias, descontaminable.

Aspecto: Brillante

Densidades:

Componente A: 1,45 grs/cm³

Componente B: 1 grs/cm³

Del conjunto: 1,34 grs/cm³

Contenido en sólidos (%)

Componente A: 67,5

Componente B; 97

Del conjunto: 75

Viscosidad (copa FORD nº 4):

Abrasión (S. TABER ABRS.): 25

Resistencia Química:

Disolventes y ácidos inorgánicos: Buena

Ácidos orgánicos: Moderada

MODO DE EMPLEO

Ejecución de la mezcla A+B **EXCLUSIVAMENTE POR AGITACIÓN MECÁNICA INTENSA,**

Mínimo 2 min.

Tiempo de inducción recomendado: 5-10 min.

Pot-life de la mezcla (a temperatura del cuarto): 45 min.

Temperatura límite de aplicación: + 7° C

Consumo; 180 gr/m². y capa.

Dilución recomendada: agua del 20 % para 1ª mano

Menor dilución (según soporte) para la 2ª capa

Repintado entre capas: Mínimo 6 horas . Máximo 48 horas.

Puesta en servicio 24 horas

Admite la confección de morteros autonivelantes con la adición de árido(0,1 a 0,5) En proporción 1:1

RECOMENDACIONES