



Miembro Oficial
Asociación Española
de Impermeabilización



Roger de Lluria 95, 5º 1ºB
08009 Barcelona
Telf. 902 30 40 30
Fax. 932 15 30 09
info@arcotechnologies.com
www.arcotechnologies.com

FICHA TÉCNICA

AT SEPIOLITA

Absorbente mineral

- Gran poder de absorción
- Absorbente para líquidos
- Mineral ignífugo e inerte
- Químicamente neutro
- Granulometría 15/30

Características

Sepiolita	75% (Mín 65%)
Densidad (BS 1460)	0.64 g/cc (Máx 0.71 g/cc)
pH	8.5 ± 1.0

Absorción Westinghouse

Agua	130% (Mín 100%)
Aceite	60% (Mín 50%)
Gasoil	55%
Humedad	Máx 11%

Distribución granulométrica

> 1.18 mm	Máx 1%
1.18-0.25 mm	Mín 97.5%
< 0.25 mm	Máx 1.5 %

