

RESINAS Y MORTEROS

# at morepar cosmetic rápido 0%

mortero monocomponente de reparación de secado rápido para acabados decorativos 0% COV

- Fórmula de un solo componente para reparación y nivelación superficial
- Nivelación y reparación de superficies dañadas
- Reparación superficial y cosmética de obra prefabricada
- Nivelación de soportes verticales
- Revoques finos



# at morepar cosmetic rápido 0% COV

mortero monocomponente de reparación de secado rápido para acabados decorativos 0% COV

## FICHA TÉCNICA

• Densidad:	Aprox. 0,86 kg/lit
• Tiempo de trabajabilidad:	Aprox. 5 minutos
• Tiempo de pisado:	Aprox. al cabo de 30 min
• Tiempo de recubrimiento:	Aprox. al cabo de 30 min
• Resistencia al impacto:	20 N/mm <sup>2</sup> (1 día) 37 N/mm <sup>2</sup> (3 días) 40 N/mm <sup>2</sup> (28 días)
• Resistencia a la compresión:	20 N/mm <sup>2</sup>
• Resist. a la flexotracción:	7 N/mm <sup>2</sup>
• Espesores aplicables:	de 0 a 5mm
• Relación de la mezcla:	1,65 lit de agua por 5Kg de prod. 1/3 de agua por 1kg de prod.

## PROPIEDADES

Mortero compuesto por cementos especiales, resinas sintéticas en dispersión y cargas de granulometría muy fina que permiten reparaciones de secado rápido y acabado estético.

Excelente adherencia sobre gran número de soportes. Hormigón, anhidrita, asfalto fundido, aglomerados de hormigón, cerámica, azulejo, PVC, madera, sin necesidad de imprimación.

Ideal para la reparación de grietas y desconchones.

Es apto para calefacción radiante.

- Material monocomponente.
- No necesita imprimación.
- Consistencia fácil de trabajar.
- Color gris hormigón y blanco.
- Espesores desde 0 hasta 5mm.
- Endurecimiento sin aparición de fisuras.
- Buena trabajabilidad.
- Listo para su uso.

## CONSUMO

Dependerá de la aplicación y tipo de superficie. Aproximadamente 1,15 Kg. de producto en polvo por m<sup>2</sup> y mm de espesor.

## MODO DE EMPLEO

- 1 El soporte debe estar seco y sin restos que puedan actuar como separadores.
- 2 Mezclar la cantidad de producto que se prevea aplicar en el tiempo de trabajabilidad del producto (5 mins). Verter primeramente el agua y añadir poco a poco el producto al tiempo que se bate enérgicamente hasta conseguir un mortero homogéneo y sin grumos.

Sobre soportes poco absorbentes aplicar una primera capa de menos de 1mm y una vez seca proceder al acabado definitivo.

No aplicar en superficies exteriores ni que estén constantemente mojadas.

